

FICHA TÉCNICA

VINAMUR MAX INTERIOR



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Vinamur MAX Interior es una pintura ultra lavable, de acabado semi mate, antihongos y altísimo poder de cobertura. Es de fácil aplicación y rápido secado.

Su composición contiene modernos biocidas libres de mercurio, de amplio espectro, lo que asegura una eficiente y prolongada acción antihongos. Al mismo tiempo, su innovadora fórmula le confiere altísima resistencia al lavado, es antimanchas, repele líquidos y no deja aureola.

Estas características la convierten en la pintura ideal para lugares que deben ser pintados e inmediatamente habilitados, como hospitales, hoteles y viviendas en general.

APLICACIÓN

Se aplica en forma preferente a rodillo de pelo corto o pincel, los cuales deben llevarse con agua y jabón antes del secado de la pintura. No se recomienda la utilización de rodillos de espuma los que provocan imperfecciones en la pintura de terminación. Se aplica además con turbina de baja presión provista de boquilla adecuada.

Es necesario agitar el producto cuidadosamente de abajo hacia arriba mediante un elemento plano, previo a su uso, debido a que puede presentarse un sedimento blando y fácilmente reincorporable en función de su pigmento, hasta obtener una consistencia uniforme.

Se presenta pronta para uso, por motivo prácticos o técnicos puede agregarse hasta un máximo 10% de agua (100cm³ por litro de pintura). Evitar diluciones excesivas o innecesarias, debido a que provocan chorreos o salpicaduras.

Se aplica como mínimo dos manos con la finalidad de obtener un espesor de película seca adecuada con los rendimientos indicados a continuación. Las condiciones de aplicación ambientales son: temperaturas mayores a 5°C y humedades relativas inferiores al 85%.

FICHA TÉCNICA

VINAMUR MAX INTERIOR



LAVADO DE MANCHAS

Para remover suciedad y manchas utilizar un paño o esponja suave humedecida con detergente de uso doméstico diluido en agua. Una vez finalizada la limpieza, enjuagar con agua limpia y secar con papel absorbente. Para manchas muy persistentes puede emplearse la parte abrasiva de la esponja limpiando suavemente.

SECADO

Seca rápidamente: al tacto entre 1.5 a 2.5 horas a 25°C y para aplicar una segunda mano 6 a 8 horas en las mismas condiciones.

Secado final: 24horas. Por las características de la pintura, la dureza final se consigue recién a partir del décimo día de ser aplicada. Se recomienda ser sometida a lavados recién después de haber alcanzado la dureza final.

RENDIMIENTO

El rendimiento depende de la técnica de aplicación empleada, la dilución utilizada y las características de la superficie a pintar (absorción y rugosidad). Se toma como valor teórico 10 a 12m² por litro y por mano.

USO RECOMENDADO

Se recomienda su uso para la decoración y protección de paredes de enduido, yeso, ladrillo, paneles en interiores, que requieran una terminación de máxima calidad.

- Para pintar superficies metálicas oxidadas, limpiar de grasas y aceites, desoxidar mecánica (arenado, pulido, lijado, etc) y/o químicamente (desoxidantes), aplicar Fondo Anticorrosivo FR207, y pintar sobre la superficie seca y firme.

FICHA TÉCNICA

VINAMUR MAX INTERIOR



Aguerreberere

- Para pintar maderas nuevas, se recomienda aplicar una o dos manos de Fondo Blanco Para Madera, lijar una vez la superficie esté seca. Eliminar todo el polvo generado del lijado y pintar sobre la superficie seca y firme.
- Si se aplica sobre superficie no selladas sin pintar, que poseen de alta porosidad (yeso, enduío, revoques) se aplica previamente una mano de Sellador Pigmentado al agua. De esta forma se obtiene un color parejo y uniforme y se aumenta notablemente el rendimiento de la pintura de terminación. A continuación aplicar la pintura de terminación.
- En el caso de superficie pintada a la cal o viejas pinturas entizadas, es necesario previamente removerla por medio mecánicos y sobre los restos aplicar 1 mano de fijar acrílico al agua (diluído convenientemente para quedar sin brillo). A continuación aplicar la pintura de terminación.
- En el caso de superficies pintadas en buen estado y limpias, puede aplicarse directamente, siempre que resista el tirón seco de una cinta adhesiva ancha firmemente pegada a su superficie. En caso contrario debe removerse esta pintura en su totalidad y procesar como en el caso anterior.
- En el caso de superficies brillantes o satinadas, debe lijarse la superficie hasta lograr matearla, retirar el polvillo mediante elemento apenas húmedo y aplicar la pintura de terminación.
- En el caso de superficies contaminadas con hongo, aplicar solución Fungicida Aguerrebere mediante frote, impregnando bien la superficie. Dejar actuar 24- 48hs sin enjuagar y aplicar pintura terminación.