

# FICHA TÉCNICA

## PINTURA PARA CIELORRASOS ANTIHONGO

### LÁTEX ACRÍLICO PARA CIELORRASOS



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

---

Pintura de tipo látex al agua, formulada en base a un copolímero acrílico, de terminación mate cubriente y elevada porosidad para evitar la condensación de humedad ambiental. Por su diseño y función posee: alto poder cubritivo y blancura, excelente nivelación, elevada resistencia al roce en seco y muy fácil aplicación con mínimos salpicados, a diferencia de las lechadas de cal, la cual sustituye con enormes ventajas.

Es posible colorearlo a infinidad de tonos pastel mediante cromatizadores de buena calidad, hasta un máximo de 7 cm<sup>3</sup> por litro de pintura.

Por su composición resulta ideal para ambientes propensos al desarrollo de colonias de hongos, actuando como agente preventivo sobre superficies saneadas.

## APLICACIÓN, SECADO Y RENDIMIENTO

---

Se aplica en forma preferente a rodillo de lana o sintéticos de pelo corto y/o a pincel, los cuales se lavan con agua y jabón previo al secado de la pintura. No se aconseja el uso de rodillos de espuma que pueden dejar marcas o imperfecciones en la pintura de terminación.

Por su elevada pigmentación es necesario agitar el producto cuidadosamente previo a su uso de abajo hacia arriba, mediante un elemento plano, hasta lograr una consistencia uniforme y aspecto homogéneo. Puede presentar un sedimento blando y fácilmente reincorporable.

Se presenta pronta para uso con elevada consistencia que facilita su aplicación, si se desea se puede agregar hasta un máximo de un 5% de agua (50 cm<sup>3</sup> por litro de pintura) para la primer mano sobre mampostería directamente.

Seca muy rápido: 1 hora a 25°C al tacto en la primer mano. Puede repintarse (segunda mano) a las 2-3 horas según las condiciones ambientales.

# FICHA TÉCNICA

## PINTURA PARA CIELORRASOS ANTIHONGO

### LÁTEX ACRÍLICO PARA CIELORRASOS



En superficies sin pintura previa es necesario aplicar dos manos como mínimo para lograr un espesor de película seca conveniente, con los rendimientos indicados a continuación.

El rendimiento depende de la técnica de aplicación empleada, la dilución utilizada y las características de la superficie a pintar (absorción y rugosidad). Se toma como valor teórico 8 a 12 m<sup>2</sup> por litro y por mano.

## USO RECOMENDADO

.Se destina a la protección y decoración de cielorrasos de cualquier tipo con preparación adecuada, según:

- Revoques, enduídos. Aplicar directamente sin necesidad de fondos. Si la porosidad es excesiva previamente aplicar una mano de sellador pigmentado.
- Revoques, enduídos. Aplicar directamente sin necesidad de fondos. Si la porosidad es excesiva previamente aplicar una mano de sellador pigmentado.
- Espuma-plast, superficies mates selladas. Aplicar directamente sin necesidad de fondos.
- Madera aglomerada, hardboard o similares. Aplicar previamente una mano de fondo blanco para madera.
- Cal o similares. Se debe retirar mediante medios mecánicos o similares todo lo posible. Posteriormente aplicar una mano de fijador acrílico al agua con una dilución tal que no queden brillos en la superficie.

No se recomienda su aplicación sobre superficies recubiertas con pinturas brillantes o de alta lavabilidad (falta de adherencia, descascarados, etc.).