

FICHA TÉCNICA

BARNIZ POLIURETÁNICO MATE



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Es un barniz poliuretánico combinado con un alto porcentaje de un mateante especial de tamaño de partícula muy fino, que permite obtener una película mate no lechosa, que otorga un hermoso acabado a la madera. Presenta un acabado mate transparente.

APLICACIÓN, SECADO Y RENDIMIENTO

Diluyente: aguarrás Dilución: barniceta 30 % demás manos 5% .

Utensilios: Pincel, rodillo ,o soplete (limpieza de ellos con aguarrás).

Secado: 4 a 6 hrs según condiciones ambientales Repintado: 12 a 14 hrs según condiciones ambientales Precaución: se debe agitar bien antes de usar para incorporar el mateante. Número de manos: se aconseja aplicar 2 manos. Precaución: no pintar debajo de 5° C y por encima de 85% de humedad relativa.

- La superficie a pintar debe estar seca, libre de polvillo partículas flojas, manchas de grasa u otros contaminantes.
- Superficies nuevas se aconseja aplicar una primera mano con una barniceta que surge de diluir el barniz con 30 % de aguarrás (3 partes de barniz , 1 parte de aguarrás). No se debe usar bajo ningún concepto aceite de lino cocido para este fin. Se deja secar y se lija suavemente la madera con lija grano 240-280, siempre en el sentido de la veta de la madera, Luego se aplican las manos de terminación ,1 o 2 según el grado de mate que se desee. (aumenta con el número de manos).
- Es recomendable lijar suavemente con lija 280 -320 antes de aplicar la última mano de barníz.
- Superficies ya barnizadas, que se encuentran en buen estado, se lija suavemente, se elimina el polvillo y se aplican las manos necesarias de barníz.

FICHA TÉCNICA

BARNIZ POLIURETÁNICO MATE



Si el barniz se encuentra deteriorado, cuarteado, es necesario eliminarlo mediante lija ,espátula , o usando removedor. Luego se limpia bien la superficie, especial cuidado se debe tener si se usa removedor de quitar los restos del mismo. Una vez llegado a este punto se procede como en el caso de maderas nuevas.

USO RECOMENDADO

Barnizado de maderas en interiores donde se quiere buscar un efecto decorativo a través de un acabado mate. Ideal para muebles, puertas, placards, lambríz y demás objetos de madera. No se aconseja el uso sobre maderas duras tipo lapacho, quebracho, etc ya que el alto contenido de resinas taninas propias de este tipo de madera, inhiben el secado oxidativo de los barnices. Si se desea se puede mezclar con barniz poliuretánico brillante Belco y así regular el brillo.