

FICHA TÉCNICA

FASERIT® (PROCEDIMIENTO SUIZO)



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Revestimiento en pasta, diseñado en base a fibras celulósicas y cargas minerales seleccionadas, coloreado con dióxido de titanio.

Por su facilidad de aplicación resulta muy adecuado para revestir mampostería interior, donde puede obtenerse una atractiva decoración capaz de disimular pequeños defectos superficiales.

Es adecuado aplicarlo sobre mezcla gruesa fretachada (evitando así la mezcla fina) y cualquier material firme no brillante, inclusive cal bien adherida.

No presenta olores molestos, permite la ocupación inmediata, es incombustible, aislante térmico y acústico.

Por su ligante acrílico presenta al secar buena una resistencia mecánica, no se desgrana.

De color blanco, no es posible tonalizarlo con entonadores por su elevada consistencia. Para lograr otros colores puede recubrirse una vez seco, con pintura látex o sintética. Si se utilizan pinturas semibrillo, se combinan los claros-oscuros propios de la textura con diferentes brillos, incrementando así el potencial decorativo.

APLICACIÓN, SECADO Y RENDIMIENTO

Faserit se entrega listo para uso, no siendo necesario agregarle agua.

Se aplica a llana, espátula, soplete con tolva, rodillo de texturar, entre otros, los cuales se lavan con agua y jabón al finalizar la tarea.

Entre varias alternativas de aplicación, se describe el método tradicional en 3 etapas:

1. Se aplica una capa de base a llana, espátula o tolva, lo más delgada posible, en forma similar al enduído. Dejar secar.
2. A continuación "salpicar" con más Faserit, utilizando máquina de balai o similar. Si es necesario, para facilitar la tarea, agregar agua a la pasta.

FICHA TÉCNICA

FASERIT® (PROCEDIMIENTO SUIZO)



3. Cuando el “salpicado” se encuentre parcialmente seco (con cierta consistencia), aplastar o planchar la superficie mediante espátula o llana de plástico, sin presionar demasiado.

El tiempo de secado total dependerá del espesor aplicado, la temperatura y la humedad ambiental, puede llegar hasta 8 a 16 horas en casos extremos.

El rendimiento varía con el espesor aplicado y la rugosidad de la superficie, sobre mezcla gruesa fretachada puede tomarse como valor de orientación de 1,5 a 2 Kg por metro cuadrado, para el sistema completo.

No debe aplicarse con temperaturas inferiores a 5°C ni con humedades relativas mayores al 85%, debido al riesgo del fraguado del material.

USO RECOMENDADO

Decoración de mampostería interior, palliers, cajas de escaleras, salas comerciales y de espectáculos, livings, halls, columnas internas, paredes en general, etc. En estos casos se obtiene una terminación rústica, reconocida y apreciada.

Está indicado además para su aplicación en cielorasos por su facilidad para intercambiar humedad con el medio ambiente. Por su color, en esta situación, no es necesario pintura de terminación.

Para aplicar Faserit sobre madera en interiores es necesario aplicar previamente fondo blanco para madera (1 ó 2 manos), no se recomienda su aplicación sobre metales.

FICHA TÉCNICA

FASERIT® (PROCEDIMIENTO SUIZO)



NOTAS SOBRE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Sobre revoques nuevos debe esperarse el tiempo de fraguado del mismo, como mínimo 30 días.
- La superficie a revestir debe estar seca, firme, limpia, libre de polvo, hongos y grasitud.
- Sobre polvillo suelto, pinturas entizadas, cal poco firme, zonas con desprendimientos y/o ampollados; debe quitarse el material poco firme y luego aplicar una mano de Fijador Acrílico al agua Aguerrebere, diluído con agua, de tal manera que no queden brillos en la superficie.
- Si la superficie posee una pintura brillante debe lijarse hasta lograr un aspecto mate parejo, retirando luego el polvillo.